

Scheda Tecnica

Solaio misto con TEGOPLAST e c.a. gettato in opera a nervature incrociate
(Interasse nervature variabili)

Codice

articolo ALTEZZA SOLAIO H (cm)

TEGOPLASTNERVATURE

(cm)

CONSUMO* CALCESTRUZZO (l/mq)

Peso proprio solaio

in opera

(kg/mq)h1

h

sHPezzi

al mqPeso

(kg/mq)

interassesez.

L

a raso

Soletta superiore (S)

(spessore cm)XY

4

5

6

TEGO.1275CP5

12

4211,995,17

9354

12

98,21

40,0050,0060,00

337

361

385

1,884,89

9556

14

101,60

345

369

393

5

221,784,63

97

58

16

105,07

353

377

401

6231,684,37

99

60

18

107,48

358

382

406

1,604,16

101

62

20

110,04
364
388
412
TEGO.1675CP5
16
4
251,995,47
93
54
12
117,59
40,00
50,00
60,00
384
408
432
1,885,17
95
56
14
122,22
394
418
442
5261,78
4,90
97
58
16
126,96
406
430
454
6271,68
4,62
99
60
18
130,24
413
437
461
1,60
4,40
101
62
20
133,74
421
445
469
TEGO.2075CP 520
4291,99
6,07
93
54
12
136,66
40,0050,0060,00
430
454
478
1,88

5,73
95
56
14
142,54
444
468
492
5301,78
5,43
97
58
16
148,56
458
482
506
6311,68
5,12
99
60
18
152,73
468
492
516
1,60
4,88
101
62
20
157,18478
502
526
TEGO.2575CP 5 254341,99
6,67
93
54
12
163,8540,0050,00
60,00496
520
544
1,88
6,30
95
56
14
171,11513
537
561
5351,78
5,96
97
58
16
178,57
531555579
6361,68
5,63
99
60
18
183,68
542

566
590
1,60
5,36
101
62
20
189,17
555579
603

** Per il calcolo del peso del calcestruzzo si è considerato il peso specifico di 2,40 kg / l

** Nel consumo del calcestruzzo sono incluse le nervature e la soletta inferiore